Испытательная лаборатория «Тест-контроль»

Аттестат РОСС RU.31578.04ОЛН0.ИЛ36

Срок действия с 14.03.2024 года по 13.03.2027 года

Адрес: 141270, Московская область, Пушкинский городской округ, рп. Софрино, улица Патриарха Пимена, 3Б

Утверждаю:
Начальник лаборатории

А.Ф. Шишкин
03.06.2025 года

**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ**
**№ 003/В-03/06/25 от 03.06.2025 года**

| | |
|---|---|
| Заказчик испытаний, адрес заказчика[1] | Общество с ограниченной ответственностью «КАРЕЛИЯ ГРУПП» «KARELIA GROUP LTD.» . Адрес: 186220, РОССИЯ, Республика Карелия, м.р-н Кондопожский г.п. Кондопожское, г.Кондопога, ш.Петрозаводское, зд.5 |
| Наименование объекта испытаний[1] | Балка двутавровая деревянная из высокопрочной древесины опалубки стен и перекрытий для монолитного строительства |
| Изготовитель[1] | Общество с ограниченной ответственностью «КАРЕЛИЯ ГРУПП» «KARELIA GROUP LTD.» . Адрес: 186220, РОССИЯ, Республика Карелия, м.р-н Кондопожский г.п. Кондопожское, г.Кондопога, ш.Петрозаводское, зд.5 |
| План (метод) отбора образцов[1] | Отбор образцов произведен в соответствии с ГОСТ Р 58972-2020, акт отбора образцов № 003/В-03/06/25 |
| Идентификационный номер образца | № 003/В-03/06/25 |
| Испытания проведены на соответствие требованиям | ГОСТ 34329-2017 |

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Инженер-испытатель: П.С. Попов

| Показатель (характеристика) | Методика испытаний | Нормируемое значение | Результат испытаний |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Отклонение линейных размеров щитов на длине до 1 м, мм, не более | ГОСТ 34329-2017 | 0,8 | 0,3 |
| Отклонение линейных размеров панелей на длине до 3 м, мм, не более | ГОСТ 34329-2017 | 1,5 | 0,8 |
| Перепады на формообразующих поверхностях:<br>- стыковых соединений щитов, мм, не более<br>- стыковых соединений палубы, мм, не более<br>- специально образованный выступ, образующий запад на бетонной поверхности, мм, не более | ГОСТ 34329-2017 | 1<br>0,5<br>2 | 0,4<br>0,1<br>0,2 |

[1] Информация предоставлена заказчиком

| Показатель (характеристика) | Методика испытаний | Нормируемое значение | Результат испытаний |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Отклонения от прямолинейности горизонтальных элементов опалубки перекрытий на длине, мм, не более | ГОСТ 34329-2017 | 10 | 4 |
| Отклонение от прямолинейности формообразующих элементов на длине 3 м, не более | ГОСТ 34329-2017 | 2 | 0,8 |
| Отклонение от плоскости формообразующих элементов на длине 3 м, мм, не более | ГОСТ 34329-2017 | 2 | 1 |
| Разность длин диагоналей щитов высотой 3 м и шириной 1,2 м, мм, не более | ГОСТ 34329-2017 | 2 | 1 |
| Отклонение от прямого угла щитов формообразующих элементов на ширине 0,5 м, мм, не более | ГОСТ 34329-2017 | 0,5 | 0,2 |
| Сквозные щели в стыковых соединениях, мм, не более | ГОСТ 34329-2017 | 0,5 | 0,1 |
| Высота выступов на формообразующих поверхностях, мм, не более | ГОСТ 34329-2017 | 1 | 0,5 |
| Количество выступов на 1 м2, шт., не более | ГОСТ 34329-2017 | 2 | 1 |
| Высота впадин на формообразующих поверхностях, мм, не более | ГОСТ 34329-2017 | Не допускается | Не обнаружено |
| Количество впадин на 1 м2, шт., не более | ГОСТ 34329-2017 | Не допускается | Не обнаружено |
| Качество бетонной поверхности монолитной конструкции после распалубки:<br>- отклонение от плоскостности на длине до 1 м, мм, не более<br>- диаметр или наибольший размер раковины, мм, не более<br>- глубина впадины, мм, не более<br>- высота местного наплыва (выступа), мм, не более | ГОСТ 34329-2017 | 4,5<br>4<br>2<br>Не допускается | 1,7<br>1<br>0,8<br>Не обнаружено |
| Оборачиваемость опалубки, ед. об, не менее | ГОСТ 34329-2017 | 300 | 320 |
| Опалубка | ГОСТ 34329-2017 | должна быть защищена от внешних воздействий | Соответствует требованию |

Примечания:
1. Протокол испытаний распространяется только на образцы, прошедшие испытания. Результаты испытаний относятся к предоставленным Заказчиком образцам.
2. Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения испытательной лаборатории.
3. Методики проведения испытаний включены в Перечень стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения требований технических регламентов.

---

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА ИСПЫТАНИЙ